

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ ООО «АкадемСиб»

И.Н. Попков

«18» ноября 2011 г.

М. П.

Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.21AB09

зарегистрирован в Госреестре

« 01 » августа 2011 г.

Действителен до

« 01 » августа 2016 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 3971 от 18 ноября 2011 г.

Основание для проведения испытаний Техническое задание органа по сертификации

Наименование продукции Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER

Производитель продукции Wienerberger Ziegelindustrie GmbH, Germany

(наименование, адрес, страна)

Дата получения образцов Акт отбора образцов от 24.10.2011 г.

(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытываемых образцах Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER - в количестве 75 шт.

(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ № 3973 от 31.10.2011 г. И-3973-1/75

(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний ГОСТ 8462-85, ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1, ГОСТ 7025-91

(шифры ИД, наименование методик)

Дата испытаний образцов 31.10.2011– 18.11.2011 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемых приложениях – 1 Результаты испытаний (на 3 листах).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Кирпич керамический клинкерный лицевой и тротуарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER, представленный ООО «Винербергер Кирпич», Владимирская область, Киржачский район, дер. Кипрево, по приведенным ниже показателям соответствует ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистра- ции ИЦ	Сведения об образцах		Дата испыта- ния	Измеряемый показатель, ед. изм.	Обозна- ние НД на продукцию	Требования к ИП Нормативное значение	Обозна- ние НД на метод испытания	Ре- зуль- таты ис- пыта- ний	Примечание
	Дата регистра- ции	Маркировка заказчика							
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3973	31.10. 2011			Внешний вид		Не допускаются трещины на лице- вых поверхностях, впадины выологов, сколов и др. дефек- тов	ТУ 5741- 001- 34854050- 08	Дефек- тов нет	
3973	31.10. 2011	Кирпич керами- ческий клинкер- ный лицевой и тротуарный тор- говых марок TERCA, KNABE, PENTER	31.10. 2011 - 18.11. 2011	Предел прочности при сжатии, МПа - среднее значение - наименьшее значение	ТУ 5741- 001- 34854050- 08 с изм. №1	Не менее 80,0 75,0 30,0 25,0 30,0 25,0 Не менее	ГОСТ 8462-85	81,1 75,5 33,2 26,1 32,1 25,9	Для марок TERCA PENTER M800 TERCA KNABE светлых тонов M300 TERCA KNABE темных тонов M300
3973	31.10. 2011			Предел прочности при изгибе, МПа - среднее значение - наименьшее значение		8,4 4,2 3,4 1,7	ГОСТ 8462- 85	8,7 5,2 3,8 2,0	Для марок TERCA PENTER M800 TERCA KNABE светлых тонов M300 TERCA KNABE темных тонов M300
3973	31.10. 2011			Водопоглощение, %		Не более 7	ГОСТ 7025- 91	Ср. 2,8	

Руководитель подразделения

Испытатель


В.В. Кузнецов


С.С. Призываев

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистрации ИЦ	Сведения об образцах		Дата испытания	Измеряемый показатель, ед. изм.	Требования к ИП		Обозначение НД на метод испытания	Результаты испытаний	Примечание
	Дата регистрации	Маркировка заказчика			Маркировка ИЦ	Обозначение НД на продукцию			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
3973	31.10.2011			Отклонение от геометрических параметров, мм - по длине - по ширине - по толщине - от перпендикулярности смежных граней - от плоскостности поверхности	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1	±4 ±3 ±3 не более ±2 не более 3	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1	Ср. ±3 ±2 ±1 0 0	
3973	31.10.2011	Кирпич керамический клинкерный лщевой и протурарный торговых марок TERCA, KNABE, PENTER	31.10.2011 - 18.11.2011	Средняя плотность, кг/м ³	ТУ 5741-001-34854050-08 с изм. №1	Сыпье 1400	ГОСТ 7025-91	Ср. 2275 1496 1556	Для марок TERCA PENTER Класс 2,2 TERCA KNABE светлых тонов Класс 2,0 TERCA KNABE темных тонов Класс 2,0
3973	31.10.2011			Морозостойкость - количество циклов - внешний вид		Без каких-либо видимых признаков повреждений или разрушений Не менее 300 100 100	ГОСТ 7025-91	Соответствует 302 104 103	Для марок TERCA PENTER F300 TERCA KNABE светлых тонов F100 TERCA KNABE темных тонов F100

Руководитель подразделения

Испытатель

В.В. Кучер

С.С. Пряманчук

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ регистра- ции ИЦ	Сведения об образцах			Дата испыта- ния	Измеряемый показатель, ед. изм.	Обозначе- ние НД на продукцию	Требования к ИП Нормативное значение	Обозначе- ние НД на метод испытания	Ре- зульта- ты ис- пыта- ний	Примечание				
	Дата регистра- ции	Маркировка заказчика	Марки- ровка ИЦ											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
3973	31.10. 2011	Кирлич керами- ческий клинкер- ный лицевой и тротуарный тор- говых марок TERCA, KNABE, PENTEK	И-3973- 1/75	31.10. 2011	Отбитости углов на лице- вых гранях глубиной более 15 мм и отбитости ребер глубиной более 3 мм и длиной более 15 мм	ТУ 5741- 001- 34854050- 08 с изм. №1	Не допускаются	ТУ 5741- 001- 34854050- 08	Соот- ветст- вует					
3973	31.10. 2011		И-3973- 1/75	18.11. 2011	Отбитости углов глубиной от 3 до 15 мм						Не более 1	ТУ 5741- 001- 34854050- 08	Соот- ветст- вует	
3973	31.10. 2011		И-3973- 1/75		Посечки на лицевых гра- нях суммарной длиной до 40 мм									

Руководитель подразделения

Испытатель

В.В. Кутер

С.С. Примаичук